

Tehničke informacije

Alpina Magneto Grundfarbe

Magnetni zid za premazivanje.

Laka obrada, lijepi izgled, bez otapala, nije provodljiva, nema magnetnog djelovanja (telefon, računalo, itd.).

Za kuću, u kuhinji ili dječjoj sobi. Za ured, ordinaciju ili poslovni prostor.

Materijal

Namjena:

Magnetni zid za premazivanje.

Brzi i varijabilni način stavljanja važnih stvari na zid: informacije, fotografije, pisma, crteži, karte, recepti, poster, sve što želite.

Svojstva:

Razrjeđuje se vodom, slabog mirisa i neškodljiva za okoliš, difuzivna. Lako se obrađuje, čvrsto veže, ne žuti, može se popravljati. Otporna na otiranje.

Vezivo:

Poliakrilatna smola.

Stupanj sjaja:

Mat.

Nijansa:

Srebrno-siva.

Sigurnosni savjeti:

Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Nakon dodira s očima ili kožom temeljito isprati vodom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Prdržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

Šifra proizvoda Boje i lakovi:

M-GF01

Skladištenje:

Na hladnom, bez opasnosti od smrzavanja. Načetu ambalažu čuvati čvrsto zatvorenu.

Zbrinjavanje otpada:

Na recikliranje davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao kućno smeće.



Veličina pakiranja: 1 litra

Izrada premaza:**1. Nanijeti Magneto Grundfarbe**

Magneto Grundfarbe prelići u prik-ladnu posudu i dobro promiješati. Boju ne razrjeđivati ili miješati sa drugim bojama. Zasićeno nanositi plosnatim kistom ili valjkom za male površine, a kod većih površina valjkom sa krakom dlakom. Za optimalna svojstva vezanja nanijeti 3 sloja. Vrijeme čekanja između pojedinih etapa rada (prolaza) ca. 6 sati. Materijal i kist odnosno valjak zaštititi od sušenja, npr. folijom.

Nijansa: Srebrno-siva.

2. Nanijeti Magneto Deckfarbe

Nakon što se Magneto Grundfarbe potpuno osuši (24 sata), nanose se 2 sloja boje Magneto Deckfarbe u bijeloj ili nekoj drugoj nijansi, kistom ili valjkom od janjeće dlake. Vrijeme čekanja između pojedinih etapa rada (prolaza) ca. 6 sati. Kist odnosno valjak zaštititi od sušenja, npr. folijom.

Postupak nanošenja:

Kistom ili valjkom.

Čišćenje alata vodom i sapunom odmah nakon uporabe.

Potrošnja:

Ca. 500 ml/m² po jednom prolazu (etapi rada) na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više.

Donja temperaturna granica kod obrade:

+ 5 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja:

Pri + 20 °C i 65% relativne vlažnosti nakon 24 sata se može premazivati. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ta vremena produljuju.

Podloge moraju biti bez

prljavštine, tvari koje razdvajaju i suhe.

Mineralne žbuke:

Čvrste, normalno upojne žbuke premazivati bez pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa Alpina Tiefgrund LF. Gotove žbuke koje sadrže gips sa glatkom površinom obrusiti, ukloniti prašinu i grundirati sa Tiefgrund koji sadrži otapala.

Gipskartonske ploče:

Tragove ispune i izravnavanja obrusiti.

Temeljni premaz sa Alpina Tiefgrund LF.

Beton:

Eventualne ostatke sredstava koja razdvajaju odstraniti sredstvom za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu, tvari koje se osipaju i brašnjaju očerkati.

Zid od pješčenjaka i opeke:

Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi stari premazi ili premazi žbuka na bazi umjetne smole:

Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi.

Sjajne stare premaze temeljito ohrapaviti i direktno premazivati.

Nenosivi premazi:

Nenosive stare premaze ili premaze od žbuka na bazi umjetne smole mehanički odstraniti struganjem, četkanjem ili brušenjem i pažljivo ukloniti prašinu.

Boje koje sadrže ljepilo:

Pažljivo i temeljito oprati.

Nepremazane tapete sa grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:

Premazivati bez pripreme.

Tapete koje ne vežu čvrsto:

Ukloniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati bez ostatka.

Površine koje je napala plijesan:

Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mehanički na mokro četkanjem, struganjem ili grebanjem. Površine proprati sredstvom za čišćenje od plijesni uobičajenim na tržištu i pustiti da se dobro osuše. Preporuka je utvrditi uzroke nastajanja plijesni i po mogućnosti ih ukloniti.

Izvesti premaz sa bojom za vlažne prostore Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe .

Površine s mrljama od nikotina:

Jača zaprljanja temeljito isprati i pustiti da se dobro osuše. Izvesti premaz sredstvom za odbijanje nikotina Alpina Nikotinsperre.

Manji nedostaci:

Nakon potrebnih predradnji popraviti sa prikladnom masom za ispunu i izravnavanje i po potrebi grundirati.

Tehničke informacije br. 2027 - Stanje: ožujak 2010.

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na objektima kupcu / korisniku ostaje obveza na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu.

Caparol d.o.o,

Obrtnička 15,
10431 Sv.Nedelja
tel.01/3373731,
caparol@inet.hr,
www.caparol.hr