

Tehničke informacije

Alpina Malerweiss

Unutarnja visokopokrivna disperzivna boja za zidove.
Visoke izdašnosti, snježno bijela, mat

Materijal

Namjena:

Unutarnja boja izvanredno prikladna za nove unutarnje premaze i premaze kod renoviranja unutarnjih prostora.

Svojstva:

- razrjeđuje se vodom
- neškodljiva za okoliš
- slabog mirisa
- paropropusna
- velike pokrivenosti
- jednostavna za obradu

Vezivo:

Disperzija umjetne smole prema DIN 55 945.

Stupanj sjaja:

Mat.

Nijansa:

Alpina MALERWEISS se može nijansirati sa proizvodima Alpina ColorStick ili Alpina Color u tubi.

Skladištenje:

Na hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 12 mjeseci.

Pozor:

Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Prdržavati se posebnih uputa/ Sigurnosno-tehnički list .

Zbrinjavanje otpada:

Na recikliranje davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao kućno smeće.



Veličina pakiranja: kanta od 15 litara

Izrada premaza:

Jednoliko nanesen premaz, razrijeđenom sa najviše 5% vode. Na jako kontrastnim, jako ili različito upojnim površinama izvesti prethodni temeljni premaz sa Alpina Malerweiss razrijeđen sa najviše 10% vode.

Postupak nanošenja:

Četkom/kistom, valjkom ili prskanjem. Čišćenje alata vodom i sapunom odmah nakon uporabe.

Potrošnja:

15 l za ca 90-100 ml/m² po jednom prolazu (etapi rada) na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više.

Donja temperaturna granica kod obrade:

+ 5 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja:

Pri + 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini nakon 4 - 6 sati. Nakon 12 sati se može premazivati.

Potpuno suho i može se izlagati opterećenjima nakon ca. 3 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ta vremena produljuju.

Podloge moraju biti bez prljavštine, tvari koje razdvajaju i suhe.

Mineralne žbuke:

Čvrste, normalno upojne žbuke premazivati bez pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa Tiefgrund LF. Gotove žbuke koje sadrže gips sa glatkom površinom obrusiti, ukloniti prašinu i grundirati sa Tiefgrund koji sadrži otapala.

Gipskartonske ploče:

Tragove ispune i izravnavanja obrusiti. Temeljni premaz sa Tiefgrund LF.

Zid od pješčenjaka i opeke:

Premazivati bez prethodne pripreme.

Nosivi stari premazi ili premazi žbuka na bazi umjetne smole:

Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi.

Nenosivi premazi:

Nenosive stare premaze ili premaze od žbuka na bazi umjetne smole mehanički odstraniti struganjem, četkanjem ili brušenjem i pažljivo ukloniti prašinu.

Novopremazane tapete sa grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:

Premazivati bez pripreme. Tapete koje ne vežu čvrsto: Ukloniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati bez ostatka, temeljni premaz sa Tiefgrund LF.

Površine koje je napala plijesan:

Naslagu plijesni odstraniti pranjem / četkanjem. Površine proprati sredstvom za čišćenje od plijesni i pustiti da se dobro osuše. Preporuka je utvrditi uzroke nastajanja plijesni i po mogućnosti ih ukloniti. Temeljni premaz izvesti sa bojom za vlažne prostore.

Površine s mrljama od nikotina:

Jača zaprljanja na glatkim površinama isprati. Na hrapavim podlogama očetkati na suho. Temeljni premaz sredstvom za odbijanje nikotina.

Manji nedostaci:

Nakon odgovarajućih predradnji sa prikladnim mortom ili masama za ispunu i izravnavanje grundirati sa Tiefgrund LF.

**Stanje: travanj 2013.**

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na objektima kupcu / korisniku ostaje obveza na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu.

Caparol Sarajevo d.o.o.
71240 Hadžići, Binježevo b.b.
tel: 00 387 33/428 265, 00 387 33/428 266
fax: 00 387 33/420 184
e-mail: caparol@bih.net.ba,
info@caparol.ba