

Alpina Satin Color

Alkidni svilenkasto-mat lak za eksterijere i interijere. Odlikuje ga izvrsno pokrivanje, osobita dugovječnost i otpornost na ogrebotine. Savršena intenzivnost boje.



Opis proizvoda

Primjena	Za visokokvalitetno, svilenkasto-mat lakiranje standardnih drvenih građevinskih elemenata, metala i tvrdog PVC-a u vanjskom i unutarnjem prostoru, te grijaćih tijela na toplu vodu sa izuzetkom bijele boje (rizik da boja požuti).
Svojstva	■ Vrlo dobra postojanost boje i sjaja ■ Svilenkasto-mat ■ Dugo vrijeme uporabe ■ Vrlo dobra stabilnost pod opterećenjem ■ Vrlo dobra pokrivenost, izvrsno pokrivanje bridova ■ Velika udarna čvrstoća ■ Lako se obrađuje ■ Izvrsno niveliranje ■ Otpornost na sredstva za čišćenje uobičajena u kućanstvu te kratkotrajna otpornost na slabe kiseline i lužine ■ Velika otpornost na atmosferske utjecaje i svjetlost
Osnova materijala	Alkidna smola na bazi otapala
Nijanse	Prema ton karti
Stupanj sjaja	Svilenkasto-mat
Skladištenje	Na hladnom i suhom mjestu bez mogućnosti smrzavanja. Čuvati odvojeno od izvora paljenja.
Gustoća	ca. 0,9-1,1 g/cm ovisno o nijansi
Pakiranje / veličina pakiranja	0,75 l

Obrada

Sastav premaza	Oštećenja na starim premazima treba prethodno obraditi primjereno dotičnoj podlozi i po potrebi premazati sa Alpina UNIGRUND. Na grijaća tijela ne dolaze bijeli tonovi. Opasnost da će boja požutjeti! Napomena: kod praškastih premaza i Coil-Coating premaza kao i drugih kritičnih podloga treba svakako prethodno ispitati prijanjanje na pokusnim površinama. Međupremaz i završn premaz: Alpina SATIN COLOR
----------------	---



Obrada	Alpina SATIN COLOR može se nanositi premazivanjem, valjkom ili špricanjem. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi razrijediti razrjeđivačem.
Minimalna temperatura obrade	Minimalna temperatura materijala, zraka i podloge: 5 °C.
Potrošnja	ca. 80 - 100 ml/m ³
Sušenje / Vrijeme sušenja	Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 sata otporno na prašinu, nakon 8-10 sati otporno na dodir, nakon 24 sata može se premazivati, nakon 8-16 sati može se ponovo špricati. Pri nižim temperaturama, većoj vlažnosti zraka i većoj debljini premaza vrijeme sušenja se produljuje.
Čišćenje alata	Odmah nakon upotrebe razrjeđivačem.
Priprema podloge	Drveni građevinski elementi: površine drveta treba brusiti u smjeru vlakana, temeljito ih očistiti i ukloniti sastojke drva koji izbijaju van poput, npr. smole i smolastih čepova. Oštre bridove treba izravnati. Željezo i čelik: dovesti do propisanog stupnja čistoće SA 21/2 (obradom mlazom). Cink, tvrdi PVC: pranje dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka pomoću brusne pločice. Aluminij, bakar (bez eloksala): čistiti nitrorazrjeđivačem ili fosfornom kiselinom pomoću brusne pločice. Stari premazi: stare premaze treba izbrusiti i/ili lužiti. Odstraniti prašinu i prljavštinu. Nanijeti 2 sloja Alpina SATIN COLOR. Nenosive stare premaze treba ukloniti i površinu premazati sa Alpina UNIGRUND.
Prikladne podloge	Grundirano i prethodno lakirano drvo, metal i tvrdi PVC: podloga mora biti čista, nosiva, suha i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje. Vlažnost drveta ne smije kod listopadnog drveta u prosjeku biti veća od 12%, a kod crnogoričnog od 15%.

Zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije

HOS	A(i) 500 g/l; maks. 500 g/l
Savjeti za sigurnost	Zapaljiva tekućina i para. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Skladištiti u dobro zatvorenim spremnicima. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Rabiti samo neiskreći alat. Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. Izbjegavati udisanje magle/pare/aerosola.
Zbrinjavanje	Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izljevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.
ADR/RID	Klasa 3 (F1) zapaljiva tekućina

Tehničke informacije: Alpina Satin Color, stanje: 11 / 2015

Ove tehničke informacije su sastavljene na osnovu najnovijih saznanja tehnike i naših iskustava. Obzirom na mnoštvo podloga i različitost uvjeta na objektima, sadržaj ovih tehničkih informacija nas ne obvezuje. Kupac/Korisnik je dužan na vlastitu odgovornost utvrditi prikladnost naših proizvoda za predviđenu namjenu u uvjetima koji vladaju na objektu. Tiskanjem novog izdanja, ove tehničke informacije prestaju važiti.

Stručni savjeti

Sve podloge koje se pojavljuju u praksi i način njihove obrade nije mogao biti obuhvaćen u ovom napisu. U težim slučajevima naši će vas savjetnici rado detaljno informirati vezano uz Vaš objekt.

Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H., A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Telefon 01/201 46-0, Fax 01/201 46-3502, Internet: www.glemadur.at, E-Mail: vertrieb@glemadur.at

A-3300 Amstetten Clem-
ens-Holzmeister-Str. 1 Tel.
0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@glemadur.at

A-4053 Haid/Anselden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
anselden@glemadur.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@glemadur.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@glemadur.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@glemadur.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@glemadur.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@glemadur.at