

Alpina Toplasur "Gel"

Vodoodbojan - porozan - nekapajući - brzосушећи



Opis

Primjena	Ekološki prihvatljiv premaz na bazi vode za drvo u vanjskom prostoru.
Svojstva	Gel lazura, otporna na atmosferske utjecaje, štiti drvo od vlage i drugog djelovanja atmosferilija. Alpina Toplasur izvanredno je prikladna za oplata pročelja, drvene kuće, zimske vrtove, prozore ili vanjska vrata. Ne smije se primjenjivati: za drvo u trajnom dodiru sa zemljom ili vodom, kao ni za drvo koje može doći u dodir s nezapakiranim živežnim namirnicama ili hranom za životinje. Ne smije se primjenjivati na velikim površinama u stambenom prostoru i prostorijama za boravak ljudi. Proizvod nije prikladan za vodoravne površine (npr. podove terasa).
Nijanse	Farblos, Lärche, Eiche, Kiefer, Teak, Mahagoni, Nussbaum, Palisander, Ebenholz, Weis
Skladištenje	Najmanje 1 godinu originalno zatvoreno na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od smrzavanja i visokih temperatura. Otvorena pakiranja po mogućnosti brzo potrošiti. Ostatke lazure prebaciti u manje pakiranje i hermetički zatvoriti.
Sastav	Sastav: poliakrilatna smola, anorganski pigmenti, voda, aditivi, konzervansi.
Pakiranje / Veličina pakiranja	0,75 litara, 2,5 litara

Obrada

Obrada	Alpina Toplasur je gotova, pripremljena za obradu i može se premazivati kistom ili valjkom. Koristiti samo nehrđajuće alate. Prije uporabe dobro promiješati. Ne smije se premazivati ispod 5 °C.
Vlaga u drvu	Maksimalno 18 % kod drva stabilnih dimenzija
Nanošenje	Nerazrijeđenu Alpina Toplasur premazivati ravnim čekinjastim kistom u smjeru drvenih vlakana najmanje 2x. Prednje strane i rezane rubove najmanje 1x dodatno obraditi. Između radnih prolaza uzeti u obzir vrijeme sušenja.
Razrijeđivanje	Premazivati nerazrijeđeno. Ne smije se miješati s drugim proizvodima.



Potrošnja	1l je dostatna za cca. 10-12m ² pri jednokratnom premazu - ovisno o upojnosti i dubini hrapavosti podloge (npr. kod rebrastog drva).
Sušenje / vrijeme sušenja	Pri 100ml/m ² , 23 °C i 50% relativne vlage u zraku suho na dodir nakon cca. 30 minuta. Može se ponovo premazivati nakon cca. 1 sat, opteretivo nakon 8 sati.
Alati	Koristiti samo nehrđajući alat.
Čišćenje alata	Alata čistiti odmah nakon uporabe vodom i sapunom.
Priprema podloge	Podloga mora biti čista, nosiva, suha, bez tragova ulja, voska i masnoća. Drvo bogato smolom oprati i isprati nitro razrjeđivačem. Drvo istrošeno atmosferskim utjecajima (posivjelo drvo) prebrusiti sve do zdravog dijela. Hrapavo ili već premazano drvo obrisati prije prvog premaza. Eventualne ostatke prašine i prljavštine treba s drveta očetkati. Pokrivne boje, prozirne lakove ili debeloslojne lazure prebrusiti ili jetkati.

Zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije

Obratiti pažnju	Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema uredbi EU 528/2012 i sadrži sljedeću biocidnu aktivnu tvar: jodopropinil butikarbamat (CAS-Nr. 55406-53-6). Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim djelovanjem. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on i 2-metil-2H izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije. Sigurnosno-tehnički list dostupan je na upit.
HOS	A(e): 130 g/l; maks. 45 g/l
Savjeti za sigurnost	Ovaj proizvod nije opasan pripravak u smislu zakona o kemikalijama te stoga ne podliježe obvezi obilježavanja. Ipak vodite računa o standardnim mjerama opreza i higijene koje se odnose na rukovanje s kemijskim proizvodima. Proizvod treba čuvati na mjestu nedostupnom djeci.
Uklanjanje	U spalionici posebnog otpada ili na sabirnom mjestu za problematične materijale. Ne smije se odlagati skupa s kućnim smećem. Ne smije se pustiti da dospije u kanalizaciju, tlo ili vodu. Neočišćeno pakiranje treba zbrinuti kao i sam proizvod.
EU-kod za uklanjanje otpada	57 303 (prema ÖNORM S 2100)
Klasa ugroženosti voda	1, vrlo malo ugrožava vodu

Tehničke informacije: Alpina Toplasur "Gel", stanje: 03 / 2016

Ove su tehničke informacije sačinjene na osnovi najnovijeg stanja tehnologije i našeg iskustva. S obzirom na raznovrsnost podloga i uvjeta na objektima ne obvezuje nas sadržaj naših tehničkih informacija. One kupca/korisnika ne oslobađaju od obveze da naše materijale uz vlastitu odgovornost stručno i prema pavilima struke ispituju glede njihove prikladnosti za predviđenu namjenu pod dotičnim uvjetima. Pojavljivanjem novog izdanja/nove PDF inačice ove tehničke informacije prestaju važiti.

Tehnički savjeti

U ovim tehničkim informacijama se ne mogu obraditi sve podloge koje se pojavljuju u praksi i tehnike njihova premazivanja. U složenijim slučajevima naši će vas stručni savjetnici opširno posavjetovati o vašem specifičnom slučaju.

Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H., A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Telefon 01/201 46-0, Fax 01/201 46-3502, Internet: www.alpina-farben.at, E-Mail: vertrieb@glemadur.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@glemadur.at

A-4053 Haid/Anselden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
anselden@glemadur.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@glemadur.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@glemadur.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@glemadur.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@glemadur.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@glemadur.at