

Alpina Uni-Primer

Sredstvo za grundiranje s vrlo dobrim prijanjanjem, bijele boje.
Za unutarnje i vanjske prostore.



Opis proizvoda

Primjena	Za visokokvalitetne temeljne premaze namijenjeno za pospješivanje prijanjanja i zapunjavanja, te kao podloga daljnjem lakiranju u unutarnjem i vanjskom prostoru. Prikladno za primjenu na drvetu, željezu i čeliku, pločama od tvrdog vlakna i iverice, te na nosivim starim premazima nakon prethodnog brušenja.
Svojstva	■ vrlo dobra postojanost ■ vrlo dobra pokrivenost, visoku stupanj pokrivanja bridova ■ jednostavna obrada ■ izvrsno niveliranje ■ brzo sušenje ■ lako se brusi
Osnova materijala	Alkidna smola na bazi otapala
Nijansa	Bijela
Stupanj sjaja	Mutno mat
Skladištenje	Na hladnom i suhom mjestu bez mogućnosti smrzavanja. Čuvati izvan dohvata djece.
Gustoća	1,51 g/cm ³
Pakiranje / veličina pakiranja	750 ml

Obrada

Sastav premaza	Oštećenja na starim premazima treba prethodno obraditi u skladu s podlogom. Alpina Uni-Primer ne smije se premazivati ni nanositi valjkom pri temperaturi ispod 5° C. Nakon vremena sušenja od ca. 24 sata može se lagano prebrusiti i pažljivo ukloniti prašinu nastalu brušenjem. Nakon toga površinu premazati sa Alpina Gloss Color, Alpina Satin Color ili bilo kojim lakom od alkidne smole po želji. Pritom sloj koji se nanosi ne smije biti predebeo, već je bolje isti dvaput tanko premazati/nanijeti valjkom/špricati. Pri premazivanju površina s praškastim premazom treba istu posebno dobro prebrusiti i odmastiti (zbog problema s prijanjanjem). Po potrebi se može izvršiti pokus zarezivanjem mrežice radi ocjene prijanjanja.
Obrada	Alpina Uni-Primer je pripremljen za uporabu i ne mora se više razrjeđivati – treba ga samo temeljito promiješati. Alpina Uni-Primer može se premazivati, nanositi valjkom ili špricati. Po potrebi razrijediti razrjeđivačem do postizanja potrebne viskoznosti.
Minimalna temperatura obrade	Minimalna temperatura materijala, zraka i podloge: 5 °C.
Potrošnja	Ca. 100 ml/m ²

Sušenje / Vrijeme sušenja	Pri 20° C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 2 -4 sata otporno na prašinu, nakon 8 – 10 sati otporno na dodir, nakon 24 može se brusiti i premazivati. Pri nižim temperaturama, većoj vlažnosti zraka i većoj debljini premaza vrijeme sušenja se produljuje.
Čišćenje alata	Alat treba odmah nakon uporabe isprati sredstvom za čišćenje kistova, odgovarajućim razrjeđivačem ili nitrorazrjeđivačem.
Priprema podloge	Podloga mora biti nosiva, čista, suha, čvrsta, bez masnoće i prašine. Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, oštre bridove zaobliti i površine dobro otprašiti. Na drvetu bogatom smolom odstraniti smolaste čepove i oprati nitro razrjeđivačem. Vlaga u drvetu ne smije kod listopadnog drveta biti u prosjeku veća od 12 %, kod igličastog od 15 %. Površine koje čine cjelinu treba premazivati kistom/valjkom/špricanjem postupkom „mokro na mokro“ križnim postupkom. Željezne i čelične površine trebaju biti bez hrđe. U slučaju obrade pjeskarenjem potrebno je postići normirani stupanj čistoće SA 2 ½. Stare premaze prebrusiti i/ili izlužiti. Raspuknute stare premaze ukloniti do kraja.

Zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije

HOS	A(f): 350 g/l; maks. 350 g/l
Savjeti za sigurnost	Zapaljiva tekućina i para. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Skladištiti u dobro zatvorenim spremnicima. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Rabiti samo neiskreći alat. Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. Nakon uporabe temeljito oprati ruke. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. Izbjegavati udisanje magle/pare/aerosola.
Zbrinjavanje otpada	Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.
ADR/RID	Klasa 3 (F1) "zapaljiva tekućina"

Tehnička informacija: Alpina Uni-Primer, stanje: 06 / 2016

Ove tehničke informacije su sastavljene na osnovu najnovijih saznanja tehnike i naših iskustava. Obzirom na mnoštvo podloga i različitost uvjeta na objektima, sadržaj ovih tehničkih informacija nas ne obvezuje. Kupac/Korisnik je dužan na vlastitu odgovornost utvrditi prikladnost naših proizvoda za predviđenu namjenu u uvjetima koji vladaju na objektu. Tiskanjem novog izdanja, ove tehničke informacije prestaju važiti.

Sve podloge koje se pojavljuju u praksi i način njihove obrade nije mogao biti obuhvaćen u ovom napisu. U težim slučajevima naši će vas savjetnici rado detaljno informirati vezano uz Vaš objekt.

Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H., A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Telefon 01/201 46-0, Fax 01/201 46-3502, Internet: www.alpina-farben.at, E-Mail: vertrieb@glemadur.at

A-3300 Amstetten Clem-
ens-Holzmeister-Str. 1 Tel.
0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67 am-
stetten@glemadur.at

A-4053 Haid/Anselden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
anselden@glemadur.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@glemadur.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@glemadur.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@glemadur.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@glemadur.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@glemadur.at