



Alpina Expert - Fliesenkleber Flexibel

Fleksibilno ljepilo za pločice C2TE

Opis proizvoda

Opis / Materijal

Fleksibilno cementno vezano ljepilo obogaćeno polimerima, za polaganje obloga u sloju debljine 3 mm.

Svojstva

- Poboljšano cementno ljepilo sa dodatnim osobinama – klasa 2
- Za vanjsko i unutarnje ljepljenje
- Otvorena faza – razred E
- CE uvršteno C2TE
- Protukliznost – razred T(nisko proklizavanje), mogućnost ljepljena odozgo prema dole
- Fleksibilno, visoka čvrstoća prijanjanja
- Pogodno za ljepljenje na estrih sa podnim grijanjem, kupatila, balkona i bazena
- Lagana obrada i ekonomičnost
- Postojanost kod smrzavanja
- Mogućnost ljepljenja na podlogu sa starim oblogama

Obrada

Postupak nanošenja

Na čistu podlogu gletrom nanosimo tanak sloj ljepila. Nakon toga na sveži kontakt sloj nanosimo dodatni sloj ljepila. Keramičke obloge moramo položiti u sloj ljepila prije stvaranja filma. Ljepilo koje je ostalo u fugama očistimo prije nego što se masa stvrdne. Time stvaramo prostor fugirnoj masi i spriječavamo nastanak mrlji na fugama i fugirnoj masi.

Kod polaganja obloga na površine koje su zahtjevnije (vanjsko polaganje, bazeni) i druge površine koje zahtijevaju potpuni obuhvat keramičkih obloga, primjenjujemo upotrebu kombinirane tehnike, tako da ljepilo nanosimo na stražnju stranu obloga, te na podlogu u tankim slojevima.

Područje upotrebe

Za vanjsko i unutarnje ljepljenje novih pločica na stare, teške zidne i podne keramike, keramike u bazenima za plivanje, klinkera, prirodnog i vještačkog kamena, za ljepljenje na podno grijanje i gips kartonske ploče. Zbog dosega visoke tvrdoće prijanjanja i fleksibilnosti, može se upotrebljavati svugdje gdje obična ljepila ne odgovaraju zbog vrste obloga ili podloga.

Skladištenje

12 mjeseci, čuvati od vlage i na suhom mjestu. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Pakovanje

25 kg vreća



Tehničke Informacije

Postupak nanošenja	Generalno su na snazi normativne odrednice kao i uobičajeni strukovni propisi za obradu zidnih i podnih površina.
Najmanja temperatura prilikom obrade	Za vrijeme obrade i faze sušenja temperatura zraka i podloge mora biti od +5°C/+30 °C.
Priprema materijala	Usuti vodu u kantu, postepeno dodavati sadržaj vreće, dobro izmiješati odgovarajućim mikserom. Miješati minimum 5 minuta dok ne nastane homogena masa bez grudvica. Pustiti da bubri minuta i još jedanput kratko zamiješati. 6 l vode na vreću od 25 kg.
Potrošnja	Ljepljenje: 3-5 kg/m ²
Sušenje / Vrijeme sušenja	Otvoreno vrijeme je ca. 30 minuta. Fugiranje zidnih i podnih površina nakon min. 24 sata a mogućnost hodanja preko obloga nakon min. 36 sati. Puno opterećenjenakon min. 14 dana
Čišćenje alata	Odmah nakon upotrebe oprati alat vodom.
Uputstva	Kako bi se zadržala specifična svojstva ovog proizvoda, ne miješati Fliesenkleber Flexibel sa drugim proizvodima.
Priprema podloge	Podloga : beton ili temeljna žbuka moraju da budu čisti, suhi i nosivi. Odstraniti nečistoće, rastavne supstance (npr. od oplatala) . Oštećene stare premaze, koji se listaju, kao i strukturne maltere otkloniti što je više moguće. Jako upojne, mineralne,pjeskaste ili brašnaste površine očistiti do čvrste supstance i grundirati Alpina Expert Unigrund, razblaženim sa vodom od 10% - 20%.Stare disperzivne premaze grundirati sa Alpina Expert Putzgrund.

Zakonska regulativa koja se odnosi na hemikalije

Obratiti pažnju	Sadrži cement. Nadražuje oči, dišni sustav i kožu. U dodiru sa kožom i očima može izazvati preosjetljivost. Postoji opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju.Ne udisati prašinu.Držati dalje od domaćaja djece. Izbjegavati kontakt sa očima i kožom. U slučaju kontakta sa očima, oči odmah isprati vodom i konsultovati doktora. Prilikom rada nositi odgovarajuće zaštitne rukavice i zaštitne naočare / masku za lice. U slučaju gutanja odmah potražiti pomoć ljekara; ljekaru predočiti pakovanje ili etiketu. Ne udisati prašinu. Posebni podaci: nizak nivo hroma prema RL 2003/53/EG.
Uklanjanje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka.Tekući ostatci materijala se mogu odlagati kao otpaci na bazi vode,osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće. Ne izliti u kanalizaciju, plodna tla ili vode.
Šifra otpada	17 01 00
Klasa ugroženosti voda	1, slabo ugrožavanje voda

Tehnička informacija: Alpina Expert – Fliesenkleber Flexibel, Stanje 01/2019

Ova tehnička informacija se bazira na najnovijem stanju tehnike i naših iskustava, Zbog mnoštva različitih podloga i uslova na objektima ne obavezuje nas sadržaj ovih tehničkih informacija. Kupac/korisnik ima obavezu, da na vlastitu odgovornost provjeri prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i u skladu sa propisima. Tiskanjem novog izdanja / nove PDF verzije prestaje važnost ove tehničke informacije.

Tehničko savjetovanje

U ovom spisu nisu mogle biti obuhvaćene sve podloge koje se pojavljuju u praksi kao i način njihove obrade.
U težim slučajevima naši stručni saradnici će Vam rado pružiti detaljne informacije vezano za Vaš objekat.

Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina. Proizvodi i puni Caparol d.o.o. Sarajevo, Binjevo bb BiH 71240 Hadžići Tel:+387-33-428-265 Fax:+387-33-420-184 www.caparol.ba

Caparol d.o.o. Sarajevo, Binjevo bb BiH-71240 Hadžići Tel: +387-33-428-265 Fax: +387-33-420-184 www.caparol.ba
Caparol d.o.o.Potok pri Komendi 15 SLO-1218 Komenda Tel: +386 5 920 92 20 Fax: +386 1 300 70 80 www.caparol.si CA-
PAROL Hungaria Kft.1108 Budapest, Gyomroi ut 140 Tel:(1)264-8914 Fax:(1)262-0467 www.caparol.hu caparol@caparol.hu
Caparol d.o.o.Obrtnička 15 HR-10431 – Sv. Nedelja Tel: +385 (1) 33.737.31 Fax: +385 (1) 33.737.33 www.caparol.hr Distributor
v ČR: Český Caparol s.r.o.Litvinovice 32, České Budějovice Tel: 387 203 402
Distributor v SR: Caparol Slovakia s.r.o Mlyské Nivy 56, Bratislava Tel: 248 206 112