



Alpina Expert – GipsSpachtel Weiss

Gipsana masa za gletanje unutarnjih zidnih i stropnih površina

Opis proizvoda

Opis / Materijal

Gipsana glet-masa za gletanje unutarnjih zidnih i stropnih površina. Ispitan prema GIT. Upotrebljavati samo u suhim prostorijama, a u mokrim preporučujemo mase sa cementnim ili disperzivnim vezivom.

Svojstva

- Visoka elastičnost i bijelina
- Klasifikacija reakcije na požar: A1
- Paropropusna
- Neškodljiva po životnu okolinu
- Nasipna gustoća: ca. 0,75 kg/lit.
- Minimalna /maksimalna debljina nanosa : 1mm / 3mm (1 sloj)
- Potrošnja 0,8 kg/m²/mm

Obrada

Izrada premaza

Gipsspachtel se nanosi ručno metalnim gleterom u debljini do 3mm izvodeći zaglađivanje do postizanja staklo-ravne površine. Nije neophodno šljafanje.
Za izravnavanje većih neravnina Gipsspachtel se nanosi u više slojeva, uvijek na prethodno očvršli sloj. Obratiti pažnju na vertikalnu i horizontalnu nivelaciju.
Na vanjske ivice zidova ugraditi aluminijske ugaone šine koje osim mehaničke zaštite imaju i estetsku funkciju.
Nakon očvršćavanja površina se može lagano obraditi sa brusnim papirom.
Ovako pripremljena površina je spremna za završnu obradu sa bojama ili tapetama.
Gipsspachtel je namjenjen samo za unutarnje prostore.

Skladištenje

12 mjeseci, čuvati od vlage i na suhom mjestu.
Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Pakovanje

20 kg vreća

Tehničke Informacije

Postupak nanošenja	Generalno su na snazi normativne odrednice kao i uobičajeni strukovni propisi za obradu zidnih i podnih površina.
Najmanja temperatura prilikom obrade	Za vrijeme obrade i faze sušenja temperatura zraka i podloge mora biti od +5°C/+30 °C.
Priprema materijala	Usuti vodu u kantu, postepeno dodavati sadržaj vreće, dobro izmiješati odgovarajućim mikserom. Miješati minimum 5 minuta dok ne nastane homogena masa bez grudvica. Pustiti da bubri minuta i još jedanput kratko zamiješati. 6 l vode na vreću od 25 kg.
Potrošnja	Ljepljenje: 3-5 kg/m²
Sušenje / Vrijeme sušenja	Otvoreno vrijeme je ca. 30 minuta. Fugiranje zidnih i podnih površina nakon min. 24 sata a mogućnost hodanja preko obloga nakon min. 36 sati. Puno opterećenje nakon min. 14 dana
Čišćenje alata	Odmah nakon upotrebe oprati alat vodom.
Uputstva	Kako bi se zadržala specifična svojstva ovog proizvoda, ne miješati Fliesenkleber Flexibel sa drugim proizvodima.
Priprema podloge	Podloga : beton ili temeljna žbuka moraju da budu čisti, suhi i nosivi. Odstraniti nečistoće, rastavne supstance (npr. od oplatala) . Oštećene stare premaze, koji se listaju, kao i strukturne maltere otkloniti što je više moguće. Jako upojne, mineral- ne, pjeskaste ili brašnaste površine očistiti do čvrste supstance i grundirati Alpina Expert Unigrund, razblaženim sa vodom od 10% - 20%. Stare disperzivne premaze grundirati sa Alpina Expert Putzgrund.

Zakonska regulativa koja se odnosi na hemikalije

Obratiti pažnju	Sadrži cement. Nadražuje oči, dišni sustav likožu. U dodiru sa kožom i očima može izazvati preosjetljivost. Postoji opasnost od ozbiljnih oštećenja očiju. Ne udisati prašinu. Držati dalje od domaćih djece. Izbjegavati kontakt sa očima i kožom. U slučaju kontakta sa očima, oči odmah isprati vodom i konsultovati doktora. Prilikom rada nositi odgovarajuće zaštitne rukavice i zaštitne naočare / masku za lice. U slučaju gutanja odmah potražiti pomoć ljekara; ljekaru predložiti pakovanje ili etiketu. Ne udisati prašinu. Posebni podaci: nizak nivo hroma prema RL 2003/53/EG.
Uklanjanje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostatci materijala se mogu odlagati kao otpaci na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće. Ne izliti u kanalizaciju, plodna tla ili vode.
Šifra otpada	17 01 00
Klasa ugroženosti voda	1, slabo ugrožavanje voda

Tehnička informacija: Alpina Expert – GipsSpachtel, Stanje 01/2019

Ova tehnička informacija se bazira na najnovijem stanju tehnike i naših iskustava. Zbog mnoštva različitih podloga i uslova na objektima ne obavezuje nas sadržaj ovih tehničkih informacija. Kupac/korisnik ima obavezu, da na vlastitu odgovornost provjeri prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i u skladu sa propisima. Tiskanjem novog izdanja / nove PDF verzije prestaje važnost ove tehničke informacije.

Tehničko savjetovanje

U ovom spisu nisu mogle biti obuhvaćene sve podloge koje se pojavljuju u praksi kao i način njihove obrade. U težim slučajevima naši stručni saradnici će Vam rado pružiti detaljne informacije vezano za Vaš objekat.

Zemlja porijekla: Bosna i Hercegovina. Proizvodi i puni Caparol d.o.o. Sarajevo, Binjevo bb BiH 71240 Hadžići Tel:+387-33-428-265 Fax:+387-33-420-184 www.caparol.ba

Caparol d.o.o. Sarajevo, Binjevo bb BiH-71240 Hadžići Tel: +387-33-428-265 Fax: +387-33-420-184 www.caparol.ba
 Caparol d.o.o.Potok pri Komendi 15 SLO-1218 Komenda Tel: +386 5 920 92 20 Fax: +386 1 300 70 80 www.caparol.si CA-
 PAROL Hungaria Kft.1108 Budapest, Gyomroi ut 140 Tel:(1)264-8914 Fax:(1)262-0467 www.caparol.hu caparol@caparol.hu
 Caparol d.o.o.Obrtnička 15 HR-10431 – Sv. Nedelja Tel: +385 (1) 33.737.31 Fax: +385 (1) 33.737.33 www.caparol.hr Distributor
 v ČR: Český Caparol s.r.o.Litvinovice 32, České Budějovice Tel: 387 203 402
 Distributor v SR: Caparol Slovakia s.r.o Mlyské Nivy 56, Bratislava Tel: 248 206 112